

一般タイプ

アルファン P (プレーン)

目次

PY-001 50 μ m

PY-002 50 μ m

PU-002 40 μ m

PK-002 30 μ m

PK-002 40 μ m

標準物性表

銘柄 : PY-001 50 μ m

PY-001タイプはプレーンタイプ、ノーコロナ処理の一般向けOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		50.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	135	JIS Z 1712
		TD	320	
破断伸び	%	MD	210	JIS Z 1712
		TD	50	
引張弾性率	GPa	MD	2.2	王子法
		TD	4.2	
加熱収縮率	%	MD	1.9	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.7	
ヘーズ	%		2.2	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×外	0.39	王子法

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103
中部営業所 TEL 052-211-4099
西日本営業所 TEL 06-6233-7653

標準物性表

銘柄 : PY-002 50 μ m

PY-002タイプはプレーンタイプ、ノーコロナ処理のアルバム用OPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		50.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	140	JIS Z 1712
		TD	330	
破断伸び	%	MD	215	JIS Z 1712
		TD	50	
引張弾性率	GPa	MD	2.2	王子法
		TD	4.4	
加熱収縮率	%	MD	1.7	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.6	
ヘーズ	%		3.6	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×外	0.34	王子法

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103
 中部営業所 TEL 052-211-4099
 西日本営業所 TEL 06-6233-7653

標準物性表

銘柄 : PU-002 40 μ m

PU-002タイプはプレーンタイプ、ノーコロナ処理の一般向けOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		40.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	145	JIS Z 1712
		TD	325	
破断伸び	%	MD	190	JIS Z 1712
		TD	55	
加熱収縮率	%	MD	2.2	王子法 (120°C、60s)
		TD	1.1	
ヘーズ	%		1.0	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×外	0.38	王子法
フィッシュアイ	個/m ²	小	50	王子法 小: 0.3~1.0mm ² 大: 1.0~2.0mm ²
		大	0	

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103
 中部営業所 TEL 052-211-4099
 西日本営業所 TEL 06-6233-7653

標準物性表

銘柄 : PK-002 30 μ m

PK-002タイプはプレーンタイプ、ノーコロナ処理の低フィッシュアイOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		30.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	160	JIS Z 1712
		TD	340	
破断伸び	%	MD	200	JIS Z 1712
		TD	60	
加熱収縮率	%	MD	1.7	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.7	
ヘーズ	%		0.3	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×外	0.50	王子法
フィッシュアイ	個/m ²	小	1	王子法 小: 0.3~1.0mm ² 大: 1.0~2.0mm ²
		大	0	

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103
 中部営業所 TEL 052-211-4099
 西日本営業所 TEL 06-6233-7653

標準物性表

銘柄 : PK-002 40 μ m

PK-002タイプはプレーンタイプ、ノーコロナ処理の低フィッシュアイOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		40.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	150	JIS Z 1712
		TD	320	
破断伸び	%	MD	200	JIS Z 1712
		TD	55	
加熱収縮率	%	MD	1.5	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.7	
ヘーズ	%		0.4	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×外	0.50	王子法
フィッシュアイ	個/m ²	小	1	王子法 小: 0.3~1.0mm ² 大: 1.0~2.0mm ²
		大	0	

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部
中部営業所
西日本営業所

TEL 03-5550-3103
TEL 052-211-4099
TEL 06-6233-7653