

特殊タイプ  
アルファン SO (マット調)

目次

SO-204 20 $\mu$ m

## 標準物性表

銘柄 : SO-204 20 $\mu$ m

SOタイプは片面マット、両面コロナ処理のフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	$\mu$ m		20.0	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		84.5	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	40	JIS Z 1712
		外	40	
動摩擦係数	—	内×内	0.25	王子法
		外×外	0.29	
加熱収縮率	%	MD	1.4	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.5	
表面粗さ(Rmax)	$\mu$ m	外	6.3	JIS B 0601
		外面:マット		

\* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

\* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ