

## 標準物性表

銘柄 : BDH-224 40 $\mu$ m

BDH-224タイプは、両面に防曇性を付与したピロー包装用OPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	$\mu$ m		40.0	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		3.8	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	39	JIS Z 1712
		外	39	
動摩擦係数	—	内×内	0.29	王子法
		外×外	0.24	
加熱収縮率	%	MD	2.2	王子法 (120°C、60s)
		TD	1.0	
ヒートシール強度	N/25mm	外×外 120°C	0.1	王子法 (0.2MPa × 2.0s)
		125°C	0.3	
		130°C	1.3	
		135°C	5.4	
		140°C	8.9	

\* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

\* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103  
 中部営業所 TEL 052-211-4099  
 西日本営業所 TEL 06-6233-7653