

標準物性表

銘柄 : *BDW-224 25 μ m*

BDW-224タイプは、両面に防曇性を付与した両面コロナ処理のOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		25.0	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		3.6	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	40	JIS Z 1712
		外	40	
動摩擦係数	—	内×内	0.28	王子法
		外×外	0.28	
加熱収縮率	%	MD	2.7	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.8	

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103
中部営業所 TEL 052-211-4099
西日本営業所 TEL 06-6233-7653