

## 標準物性表

銘柄 : *BDW-224 30 $\mu$ m*

BDW-224タイプは、両面に防曇性を付与した両面コロナ処理のOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	$\mu$ m		30.0	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		3.3	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	40	JIS Z 1712
		外	40	
動摩擦係数	—	内×内	0.28	王子法
		外×外	0.28	
加熱収縮率	%	MD	2.5	王子法 (120°C、60s)
		TD	1.0	

\* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

\* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部  
中部営業所  
西日本営業所

TEL 03-5550-3103  
TEL 052-211-4099  
TEL 06-6233-7653