

標準物性表

銘柄 : HSO-101 30 μ m

HSO-101タイプは、外面ヒートシール、内面マット(コロナ処理あり)のOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		30.0	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		78.0	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	39	JIS Z 1712
動摩擦係数	—	内×内	0.12	王子法
		内×外	0.14	
加熱収縮率	%	MD	1.4	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.0	
ヒートシール強度	N/25mm	外×外		王子法 (0.2MPa×2.0s)
		100°C	0.4	
		105°C	2.2	
		110°C	5.3	
		115°C	5.5	
120°C	5.9			

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103
中部営業所 TEL 052-211-4099
西日本営業所 TEL 06-6233-7653