

## 標準物性表

銘柄 : MS-121 20 $\mu$ m

MS-121タイプは片面に易接着性を付与した帯電防止タイプのフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	$\mu$ m		20.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	140	JIS Z 1712
		TD	335	
破断伸び	%	MD	160	JIS Z 1712
		TD	50	
引張弾性率	GPa	MD	2.3	王子法
		TD	4.3	
加熱収縮率	%	MD	3.4	王子法 (120°C、60s)
		TD	2.1	
ヘーズ	%		2.0	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	50	JIS Z 1712
動摩擦係数	—	内×外	0.35	王子法

\* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

\* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103  
中部営業所 TEL 052-211-4099  
西日本営業所 TEL 06-6233-7653