

## 標準物性表

銘柄 : OHW-002 25 $\mu$ m

OHWタイプは低温スベリ性とヒートシール性に優れた未処理の両面マットOPPです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	$\mu$ m		26	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		68.3	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×内 外×外	0.10 0.08	王子法
加熱収縮率	%	MD TD	1.7 1.2	王子法 (120°C、60s)
ヒートシール強度	N/25mm	内×内 100°C 105°C 110°C 115°C 120°C 外×外 100°C 105°C 110°C 115°C 120°C	0.8 1.5 2.3 3.3 4.6 0.8 1.5 2.2 3.2 4.4	

\* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

\* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103  
中部営業所 TEL 052-211-4099  
西日本営業所 TEL 06-6233-7653