

標準物性表

銘柄 : PK-002 40 μ m

PK-002タイプはプレーンタイプ、ノーコロナ処理の低フィッシュアイOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		40.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	150	JIS Z 1712
		TD	320	
破断伸び	%	MD	200	JIS Z 1712
		TD	55	
加熱収縮率	%	MD	1.5	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.7	
ヘーズ	%		0.4	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×外	0.50	王子法
フィッシュアイ	個/m ²	小	1	王子法 小: 0.3~1.0mm ² 大: 1.0~2.0mm ²
		大	0	

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部
中部営業所
西日本営業所

TEL 03-5550-3103
TEL 052-211-4099
TEL 06-6233-7653