

## 標準物性表

銘柄 : PU-002 40 $\mu$ m

PU-002タイプはプレーンタイプ、ノーコロナ処理の一般向けOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	$\mu$ m		40.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	145	JIS Z 1712
		TD	325	
破断伸び	%	MD	190	JIS Z 1712
		TD	55	
加熱収縮率	%	MD	2.2	王子法 (120°C、60s)
		TD	1.1	
ヘーズ	%		1.0	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×外	0.38	王子法
フィッシュアイ	個/m <sup>2</sup>	小	50	王子法 小: 0.3~1.0mm <sup>2</sup> 大: 1.0~2.0mm <sup>2</sup>
		大	0	

\* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

\* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103  
中部営業所 TEL 052-211-4099  
西日本営業所 TEL 06-6233-7653