

標準物性表

銘柄 : SO-204 20 μ m

SOタイプは片面マット、両面コロナ処理のフィルムです。

| 項目 | 単位 | 面・方向 | 物性値 | 試験方法 |
|------------|---------|--------|------|--------------------|
| 厚さ | μ m | | 20.0 | JIS P 8118準拠 |
| ヘーズ | % | | 84.5 | JIS K 7136 |
| ぬれ張力 | mN/m | 内 | 40 | JIS Z 1712 |
| | | 外 | 40 | |
| 動摩擦係数 | — | 内×内 | 0.25 | 王子法 |
| | | 外×外 | 0.29 | |
| 加熱収縮率 | % | MD | 1.4 | 王子法 (120°C、60s) |
| | | TD | 0.5 | |
| 表面粗さ(Rmax) | μ m | 外 | 6.3 | JIS B 0601 |
| | | 外面:マット | | |

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ