

標準物性表

銘柄 : SS-121 20 μ m

SS-121タイプは、帯電防止性を付与した片面コロナ処理の印刷用OPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		20.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	130	JIS Z 1712
		TD	315	
破断伸び	%	MD	175	JIS Z 1712
		TD	50	
引張弾性率	GPa	MD	3.0	王子法
		TD	4.1	
加熱収縮率	%	MD	3.3	王子法 (120°C、60s)
		TD	1.7	
ヘーズ	%		2.0	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	39	JIS Z 1712
動摩擦係数	—	内×外	0.33	王子法

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103
中部営業所 TEL 052-211-4099
西日本営業所 TEL 06-6233-7653