

標準物性表

銘柄 : SY-101 50 μ m

SY-101タイプは、帯電防止性を付与した片面コロナ処理の一般向けOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μ m		50.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	140	JIS Z 1712
		TD	310	
破断伸び	%	MD	190	JIS Z 1712
		TD	50	
引張弾性率	GPa	MD	2.2	王子法
		TD	4.4	
加熱収縮率	%	MD	1.9	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.7	
ヘーズ	%		2.8	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	39	JIS Z 1712
動摩擦係数	—	内×外	0.32	王子法

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部 TEL 03-5550-3103
中部営業所 TEL 052-211-4099
西日本営業所 TEL 06-6233-7653