

## 標準物性表

銘柄 : SY-201 50 $\mu$ m

SY-201タイプは、帯電防止性を付与した両面コロナ処理の一般向けOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	$\mu$ m		50.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	140	JIS Z 1712
		TD	310	
破断伸び	%	MD	190	JIS Z 1712
		TD	50	
引張弾性率	GPa	MD	2.3	王子法
		TD	4.3	
加熱収縮率	%	MD	1.8	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.6	
ヘーズ	%		3.1	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	40	JIS Z 1712
		外	39	
動摩擦係数	—	内×外	0.28	王子法

\* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

\* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 電材・化成品営業部  
 中部営業所  
 西日本営業所

TEL 03-5550-3103  
 TEL 052-211-4099  
 TEL 06-6233-7653